



PARE-VAPEUR

AEROVAP SD18+

ÉCRAN PARE-VAPEUR VALEUR Sd 20m

AVANTAGES

- ⊙ HAUTE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT
- ⊙ HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- ⊙ POUR COMBLES AMÉNAGÉS ET NON AMÉNAGÉS
- ⊙ POUR MURS OSSATURE BOIS AVEC BARDAGE EXTÉRIEUR OU BRIQUE
- ⊙ INSUFFLATION D'ISOLANT POSSIBLE



DOMAINES D'APPLICATION

Le Cahier de Prescriptions Techniques CPT 3560 de juillet 2009 impose la mise en œuvre d'un pare-vapeur continu et étanche à l'air en sous-face de l'isolation en laine minérale des combles. Le pare-vapeur **AEROVAP SD18+** répond à ces exigences. C'est une combinaison de voiles non tissés PP, destiné à ces toitures isolées et aux murs à ossature bois. L'enduction spéciale empêche la pénétration de l'humidité de l'habitat dans l'isolant. Le voile non tissé en PP apporte la résistance nécessaire à la pose. Le pare-vapeur **AEROVAP SD18+** est aussi particulièrement adapté aux maisons à ossature bois car conforme aux exigences du DTU 31.2 en matière de perméance à la vapeur d'eau ($P = \dot{a} 0,005g/m^2 \cdot h \cdot mm \text{ Hg}$), valeur Sd = 18m.

Prière de respecter les prescriptions de pose. En matière de sécurité au feu, le pare-vapeur **AEROVAP SD18+** n'est pas destiné à constituer la face apparente en plafond de locaux occupés en bâtiment d'habitation ou dans les bâtiments recevant du public.

VALEUR SD
20m

CONFORME
**DTU 31.2 ET
CPT 3560**

COMPLEXE
2 COUCHES

MASSE
115g / m²

ROULEAU
**1,5mx50m
3mx50m**



PAROIS OSSATURES
BOIS AVEC REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR VENTILÉ



COMBLES
AMÉNAGÉS ET
NON AMÉNAGÉS

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

COMPOSITION :

Complexe de 2 couches de voiles non tissés en PP enduction modifiée

Masse surfacique selon DIN EN 1849-2	115 g/m ²
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E-d2
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1m ³ /m ² h 50 Pa
Transmission de la vapeur d'eau Sd, EN ISO 12572	20 m
Résistance en traction sens longitudinal, EN 12311-2	200 N/50 mm (160/240)
Résistance en traction sens transversal, EN 12311-2	170 N/50 mm (135/205)
Allongement sens longitudinal, EN 12311-2	72 % (65/110)
Allongement sens transversal, EN 12311-2	80 % (81/105)
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal EN 12310-1	120 N (60/80)
Résistance à la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1	120 N (120/200)

NORMES/CERTIFICATS

Marquage CE conforme à la norme EN 13984
Répond au CPT 3560 version 2-07/2009



SALOLA
ENVIRONNEMENT