








# PCD 91

## PRODUIT DE COUPE POUR BOIS TRAITÉS EN AUTOCLAVE

|   |  |
|---|--|
| <b>Description</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand pouvoir mouillant. Excellente imprégnation de la partie coupée.</li> <li>• Non filmogène.</li> <li>• Prêt à l'emploi.</li> <li>• Produit en phase aqueuse.</li> <li>• Mise en oeuvre aisée.</li> </ul>  |
| <b>Propriétés</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCD 91 est un produit de protection des abouts des bois traités en autoclave au niveau des coupes et des retouches effectuées pendant leur mise en oeuvre en atelier et sur chantiers avant tout produit de protection ultérieur. Il contient un agent de protection du film sec antifongique.</li> <li>• Basé sur la technologie du saturateur, il protège le bois dans la durée.</li> </ul>   |
| <b>Destination</b>                      | Sur tous les bois traités en autoclave.  |
| <b>Caractéristiques techniques</b>      | <p><b>Classification :</b> Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005.</p> <p><b>Aspect :</b> Liquide.</p> <p><b>Liant :</b> Résines acryliques.</p> <p><b>Densité à 20°C :</b> 1.01 ± 0.1.</p> <p><b>Extrait sec :</b> 7 % ± 1.</p> <p><b>Viscosité à 20°C :</b> 97" ± 5.</p> <p><b>pH :</b> 8 ± 0.5.</p> <p><b>Conditionnements :</b> 1 litre - 2,5 litres et 10 litres.</p> <p><b>Stockage :</b> 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé.</p> <p><b>Point d'éclair :</b> &gt; 100°C.</p> <p><b>COV :</b> Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 25 g/l.</p> <p><b>Teintes :</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>       VERT AUTOCLAVE     </div> <div style="text-align: center;"> <br/>       MARRON     </div> <div style="text-align: center;"> <br/>       BRUN     </div> <div style="text-align: center;"> <br/>       KAKI     </div> <div style="text-align: center;"> <br/>       GRIS     </div> </div> |
| <b>Recommandation avant application</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.</li> <li>• Respecter les conditions et prescriptions définies par la société DURIEU.</li> <li>• Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.</li> </ul>   |
| <b>Application</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Petites retouches locales :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer en badigeonnage une couche généreuse de PCD 91 sur les parties concernées.</li> <li>- Essuyage des coulures si besoin.</li> </ul> </li> <li>• <b>Pour de grandes coupes :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilité d'effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes.</li> <li>- Laisser le produit s'égoutter.</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>Matériel d'application</b>           | Brosse, rouleau, pulvérisation ou au trempé.   |
| <b>Dilution</b>                         | Ne pas diluer.   |
| <b>Rendement</b>                        | 5 à 7 m <sup>2</sup> /litre.<br>Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Séchage</b>               | 48 heures à 22°C. Il est important de respecter ce temps de séchage afin de permettre aux substances actives de se fixer au bois.  |
| <b>Nettoyage du matériel</b> | Nettoyer les outils à l'eau.   |
| <b>Stockage</b>              | Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des températures élevées.   |
| <b>Sécurité</b>              | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.<br>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. |
| <b>Date d'édition</b>        | Mai 2018   |

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Notre département technique**  
**répond à vos questions**  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**